

Optigrass XWR 60 MF

Технический паспорт

Производитель	ООО «Оптилон», Россия	
Тип изготовления	Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/8", прямая строчка	
Состав волокна	100% полиэтилен, монофиламентная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 15600/6 Дтекс	
Параметры волокна	Ширина – 1,15 мм, толщина - 400 микрон	
Первичная основа	100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 г/м ²	
Вторичная основа	Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями	
Высота ворса	60 мм	+/- 10 %
Общая толщина конструкции	62 мм	+/- 10 %
Количество стежков на 1 м (в ширину)	63	
Количество стежков на 1 м (в длину)	130	+/- 10 %
Количество пучков на м ²	8190	+/- 5 %
Вес ворса	1706 г/м ²	+/- 10%
Вес первичной основы	266 г/м ²	+/- 10%
Вес закрепляющей основы	1 000 г/м ²	+/- 10%
Общий вес	2972 г/м ²	+/- 10%
Ширина рулона	400 см	+/- 2 см
Длина рулона	В соответствии с монтажным планом	
Сила сцепления пучка	≥ 40 Ньютон	
Водопроницаемость	60 литров/м ² /мин (на не засыпанном покрытии)	
Светостойкость	Синяя шкала ≥ 7	

Цвет

- Зеленый + светло-зеленый
- Белая или желтая разметка.

Метод монтажа

Уложить на основание, асфальтобетонное или щебеночное, с амортизирующей подкладкой или без нее, склеить швы.

Рекомендуемая засыпка

- 1-й слой: 5 мм песка (80% круглый), фракция 0,3-1,0 мм, приблизительно 7,5 кг/м²
- 2-й слой: 35 мм резиновой крошки фракции 0,8-2,5 мм, приблизительно 19,3 кг/м²

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Футбол, многофункциональное использование

ООО «Оптилон» оставляет за собой право вносить изменения в технический паспорт в целях улучшения качества покрытия.

Генеральный директор ООО «Оптилон»

Д.М. Двойнов