



Общество с ограниченной ответственностью

ОПТИЛОН

Optigrass C-Classic 40 MF

Технический паспорт		
Производитель	ООО «Оптилон», Россия	
Тип изготовления	Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/8", прямая строчка	
Состав волокна	100% полиэтилен, монофиламентная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 12000/6 Дтекс	
Параметры волокна	Ширина – 1,50 мм, толщина - 250 микрон	
Первичная основа	100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 г/м ²	
Вторичная основа	Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями	
Высота ворса	40 мм	+/- 10 %
Общая толщина конструкции	42 мм	+/- 10 %
Количество стежков на 1 м (в ширину)	63	
Количество стежков на 1 м (в длину)	140	+/- 10%
Количество пучков на м ²	8820	+/- 5 %
Вес ворса	980 г/м ²	+/- 10%
Вес первичной основы	266 г/м ²	+/- 10%
Вес закрепляющей основы	1 000 г/м ²	+/- 10%
Общий вес	2 246 г/м ²	+/- 10%
Ширина рулона	400 см	+/- 2 см
Длина рулона	В соответствии с монтажным планом	
Сила сцепления пучка	≥ 40 Ньютон	
Водопроницаемость	60 литров/м ² /мин (на не засыпанном покрытии)	
Светостойкость	Синяя шкала ≥7	
Цвет		
<ul style="list-style-type: none"> • Зеленый полевой + лаймовый • Белая или желтая разметка. 		
Метод монтажа		
Уложить на основание, асфальтобетонное или щебеночное, с амортизирующей подкладкой или без нее, склеить швы.		
Рекомендуемая засыпка		
<ul style="list-style-type: none"> • 1-й слой: 10 мм песка (80% круглый), фракция 0,3-1,0 мм, приблизительно 14 кг/м² • 2-й слой: 15 мм резиновой крошки фракции 0,8-2,5 мм, приблизительно 7 кг/м² 		
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ		
Футбол, многофункциональное использование		

ООО «Оптилон» оставляет за собой право вносить изменения в технический паспорт в целях улучшения качества покрытия.

Генеральный директор ООО «Оптилон» _____

Д.М. Двойнов

